

Sorteringskriterier

Gulv - Exclusiv

— Visuelt meget flot træ. Med fine friske knaster; der kan forekomme enkelte sorte knaster.

Sorteringskriterier:	Kvalitet:
Friske knaster	Tillades max 1/3 af synlig bredde, op til Ø 50 mm
Sorte knaster	Faste knaster tillades max 1 stk. pr. 2 meter - max Ø 20 mm
Perleknaster	Max. 10 stk. Ø 7 mm pr. 2 meter
Barkringsknaster	Ubetydelige tillades max 2/3 af omkreds. Max 2 stk. pr. 2 meter
Rådknaster	Tillades ikke
Knasthuller	Tillades ikke
Knast- og høvlingsudslag	Små og ubetydelige tillades
Krumning på længden	Max 5 mm pr. 2 meter
Knastridser	Forekommer
Skørkerne / blåt	Tillades ikke
Insektskader	Tillades ikke
Vindridser	Tillades ikke på forsiden
Harpikslommer	Små kantstillede 1 x 25 mm. Max 2 stk. pr. 2 meter
Uhøvlede overflader	Tillades ikke på forsiden
Krumning	Max 1 % af emnets synlige flade
Marvstriber	Max 20 cm sammenhængende pr. 2 meter
Dimensionsfejl tykkelse	Tillades ikke. Højdeforskel på langsiden og ende kan forekomme. Max 0,3 mm
Dimensionsfejl bredde	Max 0,8 mm

Sorteringskriterier

Gulv - Natur

— Giver et noget 'livligere' gulv. Overfladen er knap så ensartet i billedet. Kvaliteten kan bruges i alle rum og sammenhænge.

Sorteringskriterier:	Kvalitet:
Friske knaster	Tillades
Sorte knaster	Faste knaster tillades op til 5 stk. pr. 2 meter - max Ø 30 mm
Perleknaster	Tillades
Barkringsknaster	Tillades i begrænset omfang
Rådknaster	Tillades i begrænset omfang
Knasthuller	Tillades ikke
Knast- og høvlingsudslag	Max 1 stk. pr. 2 meter - max 10 x 15 mm
Krumning på længden	Max 5 mm pr. 2 meter
Knastridser	Forekommer
Skørkerne / blåt	Tillades ikke
Insektskader	Tillades ikke
Vindridser	Korte usammenhængende kan forekomme
Harpikslommer	Små kantstillede 1 x 25 mm. Max 2 stk. pr. 2 meter
Uhøvlede overflader	Tillades ikke på forsiden
Krumning	Max 1 % af emnets synlige flade
Marvstriber	Max 20 cm sammenhængende pr. 2 meter
Dimensionsfejl tykkelse	Tillades ikke. Højdeforskel på langsiden og ende kan forekomme. Max 0,3 mm
Dimensionsfejl bredde	Max 0,8 mm

Sorteringskriterier

Gulv - Robust

— Et grovere gulv til miljøer, der kræver dette.

Sorteringskriterier:	Kvalitet:
Friske knaster	Tillades
Sorte knaster	Tillades
Perleknaster	Tillades
Barkringsknaster	Tillades
Rådknaster	Tillades
Knasthuller	Tillades i nogen grad
Knast- og høvlingsudslag	Tillades
Krumning på længden	Max 10 mm pr. 2 meter
Knastridser	Forekommer
Skørkerne / blåt	Tillades i begrænset omfang
Insektskader	Tillades ikke
Vindridser	Tillades i begrænset omfang
Harpikslommer	Tillades
Uhøvlede overflader	Tillades meget begrænset på forsiden
Krumning	Max 1 % af emnets synlige flade
Marvstriber	Tillades
Dimensionsfejl tykkelse	Tillades ikke. Højdeforskel på langsiden og ende kan forekomme. Max 0,3 mm
Dimensionsfejl bredde	Max 0,8 mm

Sorteringskriterier Københavnergulv

— Københavnergulvet er en faldende kvalitet. Der skal altid påregnes afskæring/renskæring og tilpasning.

Sorteringskriterier:	Kvalitet:
Friske knaster	Tillades
Sorte knaster	Faste knaster tillades op til 10 stk. pr. 2 meter - max Ø 35 mm
Perleknaster	Tillades
Barkringsknaster	Tillades
Rådknaster	Tillades i en diameter på 10 % af emnets bredde. Max 3 stk. pr. 2 meter
Knasthuller	Tillades ikke
Knast- og høvlingsudslag	Max 2 stk. pr. 2 meter. Max 10 x 25 mm
Krumning på længden	Max 8 mm pr. 2 meter
Knastridser	Forekommer
Skørkerne / blåt	Tillades i meget begrænset omfang
Insektskader	Tillades ikke
Vindridser	Korte usammenhængende kan forekomme
Harpikslommer	Max 3 stk. 2,5 x 50 mm pr. 2 meter
Uhøvlede overflader	Tillades meget begrænset på forsiden
Krumning	Max 1 % af emnets synlige flade
Marvstriber	Tillades max 1/3 af emnets længde
Dimensionsfejl tykkelse	Tillades ikke. Højdeforskel på langsiden og ende kan forekomme. Max 0,5 mm
Dimensionsfejl bredde	Max 0,8 mm