

Produktdatablad

Barcode Takt 01



Stregkodeprofiler - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materiale specifikation

Produktbeskrivelse	Barcode Takt 01 er en kombination af to profiler: profil 2065 profil 7883. Profilerne varierer i tykkelse og bredde. Dette giver en skyggeeffekt og dybde til facaden. Profil 2065 er skarpkantet og slutter derfor tæt op ad profil 7883 med de let afrundede hjørner. Samling med fer og not. Vær opmærksom på, at 1,00 m løbende beklædning maksimalt må have 1,25 m profileret overflade af hensyn til de brandtekniske egenskaber.
Materiale	Frøslev Embla ThermoWood fyr, Thermo-D med høvlet overflade.
Mål Forbrug	Profil 7883H færdigmål 40 x 56 mm 6,5 lbm/m ² Profil 2065H færdigmål 21 x 118 mm 6,5 lbm/m ²
Brand	Barcode Takt 01 opfylder materialeklasse D-s2, d0 når monteret som anvist. Brandimprægnering: Barcode Takt 01 opfylder samlet B-s2, d0 med Frøslev FRX brandimprægnering og er godkendt uden overfladebehandling i klasse EXT i henhold til EN16755.
Certificering	PEFC/09-31-037 Svanemærket (ubehandlet)
Barcodes	Der findes pt. 3 varianter af Barcodes - Takt 01, Takt 02 og Takt 03

Montering

Profilerne monteres lodret skiftevis profil 7883 og profil 2065 for at opnå et ensartet mønster. Se montagevejledning for lodret fer og not beklædning på frøslev.dk



— 02.2026

Produktdatablad

Barcode Takt 02



Stregkodeprofiler - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materiale specifikation

Produktbeskrivelse	Barcode Takt 02 er en kombination af tre profiler: profil 2075 profil 6073 profil 7896. Profilerne varierer i tykkelse og bredde og kan kombineres på flere forskellige måder, hvilket giver mulighed for en unik facade. Samling med fer og not. Vær opmærksom på, at 1,00 m løbende beklædning maksimalt må have 1,25 m profileret overflade af hensyn til de brandtekniske egenskaber.
Materiale	Frøslev Embla ThermoWood fyr, Thermo-D med høvlet overflade
Mål Forbrug	Profil 2075H færdigmål 21 x 118 mm 4,32 lbm/m² Profil 6073H færdigmål 26 x 68 mm 4,32 lbm/m² Profil 7896H færdigmål 42 x 142 mm 2,16 lbm/m²
Brand	Barcode Takt 02 opfylder materialeklasse D-s2, d0 når monteret som anvist. Brandimprægnering: Barcode Takt 02 opfylder samlet B-s2, d0 med Frøslev FRX brandimprægnering og er godkendt uden overfladebehandling i klasse EXT i henhold til EN16755.
Certificering	PEFC/09-31-037. Svanemærket (ubehandlet)
Barcodes	Der findes pt. 3 varianter af Barcodes - Takt 01, Takt 02 og Takt 03

Montering

Profilerne monteres lodret i eks. følgende kombination. Se montagevejledning for lodret fer og not beklædning på froslev.dk



— 02.2026

Produktdatablad

Barcode Takt 03



Stregkodeprofiler - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materiale specifikation

Produktbeskrivelse	Barcode Takt 03 en kombination af tre profiler: profil 3123 profil 3124 profil 3146. Profilerne varierer i bredden og kan kombineres på flere forskellige måder. Profilerne har samme dybde men varierende bredder. Dette giver en rolig men samtidig også varieret facade. Samling med fer og not, hvor der dannes en grøft mellem hvert profil. Vær opmærksom på, at 1,00 m løbende beklædning maksimalt må have 1,25 m profileret overflade af hensyn til de brandtekniske egenskaber.
Materiale	Frøslev Embla ThermoWood fyr, Thermo-D med høvlet overflade.
Mål Forbrug	Profil 3123H færdigmål 21 x 68 mm 4,84 lbm/m ² Profil 3124H færdigmål 21 x 93 mm 4,84 lbm/m ² Profil 3146H færdigmål 21 x 142 mm 2,42 lbm/m ²
Brand	Barcode Takt 03 opfylder materialeklasse D-s2, d0 når monteret som anvist. Brandimprægnering: Barcode Takt 03 opfylder samlet B-s2, d0 med Frøslev FRX brandimprægnering og er godkendt uden overfladebehandling i klasse EXT i henhold til EN16755.
Certificering	PEFC/09-31-037. Svanemærket (ubehandlet)
Barcodes	Der findes pt. 3 varianter af Barcodes - Takt 01, Takt 02 og Takt 03

Montering

Profilerne monteres lodret i eks. følgende kombination. Se montagevejledning for lodret fer og not beklædning på froeslev.dk



— 02.2026